



PRIMARIO MINIO 915

DESCRIPCIÓN

Primario anticorrosivo que brinda una excelente resistencia a la corrosión en superficies metálicas en interiores y exteriores. Mejora el rendimiento, apariencia y adherencia de los esmaltes.

USOS

Ideal para pintar superficies metálicas no galvanizadas como puertas, estructuras, herrería, carrocerías etc. Excelente en uso industrial y en estructuras metálicas nuevas.

APLICACIÓN

La superficie a pintar deberá estar limpia, libre de polvo, grasa, agua, oxido o cualquier otro contaminante que pueda impedir su buena adherencia.

En metal: Se recomienda limpiar el metal con algún sistema de limpieza como desengrasante o fosfato.

RECOMENDACIONES

Agite perfectamente el Primario Minio antes de adelgazarlo. Agregue de un 20 a un 30% de solvente SP-2500 o Thinner americano. Agite hasta homogeneizar, aplique una mano uniforme y deje secar 2 horas si la aplicación es con brocha y 30 a 40 minutos si la aplicación es con pistola.

PARAMETRO	VALOR
% sólidos	57-60
Rendimiento	10-12 mt ² x LT
Secado al tacto	30 min
Curado	24 horas
Acabado	Mate

PRECAUCIONES

No mezcle este producto con ningún otro primario. Es tóxico por ingestión. No se deje al alcance de los niños. Utilice guantes y anteojos protectores.

SANDUX garantiza la calidad de sus productos de conformidad con las Condiciones Generales de Venta y Suministro.

Actualización: 4/9/2017

Nota: Las informaciones precedentes y el asesoramiento que proporcionamos de palabra, por escrito y mediante ensayos en materia de técnica de aplicación se efectúan según nuestro leal saber y entender, pero a pesar de ellos se consideran como meras advertencias e indicaciones sin compromiso, también en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros.

El asesoramiento no les exime a ustedes de someter a un examen propio las advertencias e indicaciones que les hagamos o los productos que les suministremos para comprobar si son adecuados para los procedimientos o los fines proyectados. La aplicación, el empleo y la transformación de nuestros productos y de los productos fabricados por ustedes sobre la base de nuestro asesoramiento de técnica de aplicación se efectúan fuera de nuestras posibilidades de control y radican exclusivamente en la esfera de responsabilidad de ustedes. La venta de nuestros productos se realiza con arreglo a nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.